

Foresta

HIDRO PARQUET

HIDROLACA POLIURETÁNICA



DESCRIPCIÓN

Laca al agua 100% poliuretánica que forma una película dura y transparente de excelente adherencia y resistencia a la abrasión. Posee rápido secado, mínimo olor y mínima toxicidad para las personas y el medio ambiente.

USOS

Plastificado de pisos de madera en interiores. Permite el alto tránsito de personas protegiendo la veta de la madera con un acabado natural.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: resina poliuretánica al agua.

Peso específico: 1,03.

Rendimiento: 6 a 10 metros cuadrados por mano.

Aspecto del film: transparente incoloro.

Color: incoloro.

Brillo: brillante y satinado.

Número de manos: 2 a 3 dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie a tratar.

Secado tacto: 30 minutos a 2 horas según condiciones ambientales.

Secado final: 24 horas. Para el tránsito pleno aguardar 7 días.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Pulir la superficie a máquina o "virutearla" a fondo, hasta eliminar suciedad, grasitud, ceras, productos de limpieza y restos de materiales aplicados anteriormente.

Aspirar totalmente el polvillo resultante, pasar por último un lienzo absorbente libre de pelusa apenas humedecido con agua. No usar solventes.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar 1 mano de Foresta Sellador Hidro Parquet previo al trabajo de aplicación de la hidrolaca con el fin de rellenar poros y emparejar la absorción de la superficie. Si la madera es de alta coloración, rica en taninos, se recomienda la aplicación de una segunda mano a fin de bloquear la exudación de los mismos. Dejar secar 2 -3 horas y lijar con lija al agua grano 220-240 para eliminar fibras que pudieren sobresalir.

Aplicar 2 o 3 manos de hidrolaca Foresta Hidro Parquet sin diluir o con una mínima dilución si el aplicador lo considera necesario para una mejor aplicación.

Dependiendo del tipo de madera, luego de aplicar la primera mano pueden aparecer asperezas que se eliminan lijando con lija al agua 360-400.

En caso de utilizar Foresta Hidro Parquet Satinado homogeneizar el producto antes de su aplicación.

El intervalo entre capas debe ser como mínimo de 3 horas. Se debe elegir un sector para comenzar a verter la cantidad de producto necesaria extendiendo con movimientos continuos de ida y vuelta, se debe hacer a favor de la veta de la madera y uniendo los paños sin dejarlos secar (húmedo con húmedo).

Aplicar las manos sin dejar acumulación de producto.

De aparecer burbujas peinarlas con pad hasta que desaparezcan y en zócalos o bordes aplicar con pad o pincel.

Los ambientes hidroplastificados pueden ser transitados con precaución a partir de las 24 horas de aplicado el producto y utilizarse normalmente luego de los 7 días, donde se alcanza la máxima dureza.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel tipo poliéster de pelo fino, pad o aplicador para laca al agua.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666