

CÓDIGO: 8171100-

LATEX INTERIOR KING

DESCRIPCIÓN : Pintura de terminación mate para interiores, de buen poder cubriente y rendimiento.

USOS : Producto apropiado para superficies interiores de mampostería en general.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento : Dióxido de titanio y cargas inertes.
- Peso específico : 1,34
- Rendimiento : 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro por mano.
- Color : Blanco. Puede teñirse con hasta 30 cm<sup>3</sup> de Entonador Universal TONPLAST por litro de pintura.
- Brillo : Mate.
- Número de manos : 2.
- Secado tacto : 30 minutos.
- Repintado mínimo : 3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Agua.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

- Tratamiento previo : Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza.  
En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de Imprimación Fijadora al agua MANO PREVIA o Fijador Sellador SELLAPLAST adecuadamente diluido. Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite MANO PREVIA adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas

texturas o alisar parcial o totalmente las superficies, aplicar ENDUPLAST con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación de SELLAPLAST o MANO PREVIA sobre las zonas enduidas.

APLICACIÓN

: Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

- Sistema a utilizar

: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)

**4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**